

- **Secado rápido**
- **Buena dureza y flexibilidad**
- **Buena resistencia al agua**
- **Buena resistencia a los productos usuales de limpieza doméstica**

1 DESCRIPCIÓN

Barniz acuoso brillante recomendado para el barnizado de puertas y otras estructuras de madera y mobiliario, en interior.

2 Usos TÍPICOS

Barnizado de maderas, en interior, cuando se pretende un acabado brillante con buenas características de resistencia mecánica y química.

3 CERTIFICADOS/ENSAYOS

| | |
|--|-----|
| Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles) | A + |
|--|-----|

4 CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Acabado: | Brillante |
| Sustrato: | Maderas nuevas y anteriormente barnizadas |
| Rendimiento práctico: | 12 - 14 m ² /L por capa (Dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación) |
| Proceso de aplicación: | Brocha |
| Tiempo de secado: (a 20 °C y 60 % de humedad relativa) | Superficial – aprox. 45 minutos Repintado – aprox. 3 horas (La coincidencia simultánea de baja temperatura y elevada humedad relativa ocasiona tiempos de secado más largos que los habituales) |
| COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): | Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/e): 130 g/L. Este producto contiene como máx.91 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.) |
| Estabilidad en almacén: | 1 año almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C |

5 MODO DE EMPLEO

5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes

Maderas nuevas – Lijar con lija de grano medio en el sentido de las fibras de la madera.

Maderas barnizadas – Si el barniz está en buen estado, se deben eliminar los productos de manutención anteriormente empleados, usando diluyentes sintéticos. Dejar secar y abrir el poro del barniz con lija de grano fino, con el fin de promover la adherencia del nuevo barnizado.

Si el barniz viejo se encuentra exfoliado o fisurado, es necesario eliminarlo y proceder a un cepillado cuidadoso de toda la superficie, asegurando que todas las contaminaciones, eventualmente existentes (ceras y otros productos de embellecimiento y limpieza), que puedan ocasionar pérdida de adherencia del nuevo barniz, son eliminadas. Proceder a continuación como se indica para maderas nuevas.

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Temperatura ambiente: | Superior a 5 °C |
| Humedad ambiente: | Inferior a 70 % |
| Humedad del soporte: | Entre 8 y 12 % |

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------------|---|
| Preparación del producto: | Agitar hasta homogeneización completa |
| Dilución: | Listo al uso |
| Aplicación: | En todos los barnizados, se debe utilizar como primera capa Tapa Poros Super (refª 12-000); seguidamente lijar con lija de papel de grano 180/220. Aplicar dúos capas de barniz Movidur Super Brillante lijando entre capas con lija de grano fino. Asegurar una buena ventilación después de la aplicación para que el secado se haga correctamente. Cuando se quiera un acabado coloreado, se aconseja la aplicación de una capa de Lasur Super Satinado (refª 12-355) en el color deseado, seguido de dúos capas de Movidur Super Brillante |

6 OBSERVACION

Los barnices acuosos no deben ser aplicados en madera de densidad muy elevada (superior a 1000kg/m³), como por ejemplo el Ipê. En estos casos es recomendada la aplicación del barniz en base disolvente [Movidur Classic Brillante (refª 48-010), (Movidur Classic Mate (refª 48-050) y Movidur Classic Satinado (refª 48-040)]. En maderas de densidad elevada (superior a 800 kg /m³) como por ejemplo la Sucupira la Tatajuba o el Wengê, debe ser efectuado un ensayo previo antes de la aplicación de barnices acuosos.

7 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.