

12-330 MOVIDUR SUPER SATINADO

(MOVIDUR SUPER ACETINADO)

Revisión: Junio 2016

- Secado rápido
- Buena dureza y flexibilidad
- Buena resistencia al agua
- Buena resistencia a los productos usuales de limpieza doméstica

1 DESCRIPCIÓN

Barniz acuoso satinado.

2 USOS TÍPICOS

Barnizado de maderas puertas, mobiliario y otras estructuras de madera, en interior, en interior, cuando se pretende un acabado con buenas características de resistencia mecánica y química.

3 CERTIFICADOS/ENSAYOS

Reacción al Fuego(EN 13501-1):	C-s2, d0
"Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles)	A+

4 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Satinado
Substrato:	Maderas nuevas y anteriormente barnizadas
Rendimiento práctico:	12 - 14 m ² /L por capa (dependiendo del soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha
Tiempo de secado: (a 20 °C e 60 % de humedad relativa)	Superficial – aprox.45 min. Repintado – aprox. 3 horas. (La coincidencia simultánea de baja temperatura y elevada humedad relativa ocasiona tiempos de secado más largos que los habituales)
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L Este producto contiene como máx. 90 g/L COV (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE)
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

5 MODO DE EMPLEO

5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Todos los soportes deberán estar secos, limpios, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Maderas nuevas: Lijar con lija de grano medio en el sentido de las fibras de la madera.

Maderas barnizadas: Si el barniz está en buen estado, se deben eliminar los productos de manutención anteriormente empleados, usando disolventes sintéticos. Dejar secar y abrir el poro del barniz con lija de grano fino, con el fin de promover la adherencia del nuevo barnizado. Si el barniz viejo se encuentra exfoliado o fisurado, es necesario eliminarlo y proceder a un cepillado cuidadoso de toda la superficie, asegurando que todas las contaminaciones, eventualmente existentes (ceras y otros productos de embellecimiento y limpieza), que puedan ocasionar pérdida de adherencia del nuevo barniz, son eliminadas. Proceder a continuación como se indica para maderas nuevas.

CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

12-330 MOVIDUR SUPER SATINADO

(MOVIDUR SUPER ACETINADO)

Revisión: Junio 2016

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 70 %
Humedad del soporte:	Entre 8 y 12%

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Producto listo al uso
Aplicación:	En todos los barnizados, se debe utilizar como primera capa Barniz TP Super (ref 12-000) seguidamente lijar con lija de papel de grano 180/220. Aplicar dos capas de barniz Movidur Super Satinado lijando entre capas con lija de grano fino. Asegurar una buena ventilación después de la aplicación para que el secado se haga correctamente. Cuando se quiera un acabado coloreado, se aconseja la aplicación de una capa de Lasur Super Satinado (refª 12-355) en el color deseado, seguido de dos capas de Movidur Super Satinado

6 OBSERVACIÓN

Los barnices acuosos no deben ser aplicados en madera de densidad muy elevada (superior a 1000 kg/m³), como por ejemplo el Ipê. En estos casos es recomendada la aplicación del barniz en base disolvente [Movidur Classic Brillante (refª 48-010), Movidur Classic Mate (refª 48-050) y Movidur Classic Satinado (refª 48-040)]. En maderas de densidad elevada (superior a 800 kg /m³) como por ejemplo la Sucupira la Tatajuba o el Wengê, debe ser efectuado un ensayo previo antes de la aplicación de barnices acuosos.

7 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.

2 / 2

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Guimarães, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Guimarães - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976