

- Boa aplicabilidad
- Elevada durabilidad en exterior
- Película resistente al desarrollo de hongos

1 DESCRIPCIÓN

Barniz sintético.

2 USOS TÍPICOS

Protección y decoración de madera en exterior.

3 CARACTERÍSTICAS

Acabado:	Brillante
Color:	C065 – Castaño 0000 – Incoloro
Substrato:	Madera
Rendimiento práctico:	8 a 12 m ² /L por capa (Dependiendo del soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha
Tiempo de secado: (a 20 °C e 60 % de humedad relativa)	Superficial – aprox. 6 horas Repintado – 24 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/e): 400 g/L. Este producto contiene como máx. 400 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE)
Estabilidad en almacén:	2 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

4 MODO DE EMPLEO
4.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El soporte debe estar seco, limpio y exento de polvo, grasas y otros contaminantes. En maderas anteriormente enceradas, asegurarse de la completa eliminación de la cera.

Maderas nuevas – Lijar la madera en el sentido de las fibras, con lija de papel de grano medio. Las aristas se deben redondear.

Maderas anteriormente barnizadas – Eliminar por completo el barnizado anterior y cepillar cuidadosamente la madera.

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 70 %
Humedad del soporte:	Entre 8 y 12 %

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa
Dilución:	Producto listo al uso
Aplicación:	Aplicar como mínimo tres capas de barniz Marítimo Classic, con intervalo de 1 día evitando dar capas gruesas. Agitar regularmente el producto en el envase durante la aplicación para asegurar una mayor homogeneidad de color. Dado que en aristas vivas el espesor del barniz es normalmente bajo, creando puntos de ataque prematuros del barniz, las mismas se deben redondear. Proceder siempre al lijado entre capas con lija de grano fino para mejorar el aspecto del embarnizado.

CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

5 OBSERVACIONES

1 - Sobre maderas resinosas, puede ocurrir el alargamiento o impedimento total del secado del barniz. En estos casos, si ya estuviera aplicado, se deberá cepillar hasta la madera para eliminarlo completamente, a continuación, barnizar con Marítimo Súper (ref. 12-310).

2 - Este barniz en su versión incolora no protege determinado tipo de maderas (como por ejemplo: el nogal, mutene, afizélia, etc.) de la decoloración natural provocada por la luz solar. En este caso, para minimizar el problema se recomienda la utilización de las versiones coloreadas de este barniz.

3 - La durabilidad de este barniz depende del tipo de madera, del tipo de construcción, de las características de aplicación y de las condiciones de exposición. Para garantizar una mayor durabilidad del barniz aplicado, se recomienda que el mantenimiento se efectúe en el momento en que aparecen algunas señales de alteración en la película del mismo, nunca excediendo en ningún caso el tiempo máximo de 3 años. En estas condiciones es suficiente efectuar un lijado superficial y aplicar 1 o 2 manos de Marítimo Classic evitando operaciones más complicadas y lentas que implican una eliminación por completo del barniz y un lijado de la madera hasta la recuperación de su aspecto normal.

6 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.