

A0-031 R-30 REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revisión: Abril 2016

- **Buena poder cubriente**
- **Buena blancura**

Descripción

Revestimiento mate para la protección y decoración de superficies en exteriores.

Usos típicos

Muy apropiado para el pintado de todo tipo de superficies de la construcción como fachadas, paredes medianeras, patios de luces, etc., en exterior.

Características

Acabado.....	Mate/liso
Color.....	Blanco
Sustrato.....	Materiales de construcción, hierro, acero galvanizados, aluminio, madera y aglomerados, yeso, masillas, etc.
Rendimiento práctico.....	10 - 12 m ² /L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Rodillo, brocha o pistola
Tiempo de secado (a 20 °C y 60 % de humedad relativa).....	Superficial – aprox.1 hora Repintado – 3 a 4 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/c): 40 Este producto contiene como máx. 21 g/L COV. a)
Estabilidad en almacén.....	3 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

Nota:

- a) El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42CE.

A0-031 R-30 REVESTIMIENTO EXTERIOR

Revisión: Abril 2016

Modo de empleo**Preparación de Superficies**

Revocos de cemento nuevos - Esperar a la completa curación del cemento, lo que tarda aproximadamente 1 mes. Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (refª E4-138).

Revocos anteriormente pintados – Efectuar una limpieza con agua a presión, o cepillar, para quitar la pintura vieja no adherida. Reparar las zonas dañadas y las fisuras de dimensiones entre 0,3 y 1,0 mm con Alltek Exterior (refª 15-970). En las zonas de revoco a vista proceder conforme lo indicado para revocos de cemento nuevos. Si la pintura presenta caleo, aplicar Fijador Fondos Universal Incoloro (refª E4-137).

Soportes anteriormente encalados – Efectuar un lavado con chorro de agua a presión. Si posteriormente el soporte está exento de cal, aplicar una capa de Fijador Fondos Universal Blanco (refª E4-138) y dejar secar, en caso contrario, aplicar una capa de Fijador Fondo Universal Incoloro (refª E4-137) y dejar secar.

Soportes contaminados con hongos y algas – Realizar un tratamiento adecuado (consultar nuestro departamento técnico).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5°C
- Humedad relativa:
 - Inferior a 80%
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3°C por encima del punto de rocío
 - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta homogeneización completa
- Dilución del producto:
 - Producto suministrado listo al uso. En el caso se sea necesario, diluir un 10% con agua únicamente para la primera capa.
 - En caso de aplicación a pistola, diluir de un 15 a un 20% con agua.
- Aplicación:
 - Aplicar de una a dos capas de R-30 Revestimiento Exterior

Observación:

La exposición prematura a humedad y/o lluvia puede conllevar variaciones de brillo y/o color.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado en local apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte normalmente la rotura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No almacene ni utilice el producto en condiciones extremas de temperatura.

Se deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo.

Para más información la lectura **del rótulo del envase y de la FICHA DE SEGURIDAD** del producto son fundamentales.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.