

**E4-137 FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL INCOLORO**

Revisión: Enero 2016

- **Estabilizador, sellante y aglutinante**
- **Buena adherencia**

**Descripción**

Imprimación incolora para fachadas y paredes pulverulentas.

**Usos típicos**

Producto destinado a la aglutinación y consolidación de soportes y películas de pinturas envejecidas y en sustratos pulverulentos o con caleo.

**Características**

Aspecto.....	No aplicable
Color.....	Incoloro
Sustrato.....	Todo tipo de soportes pulverulentos o con caleo
Rendimiento práctico.....	10 - 14 m <sup>2</sup> /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación....	Brocha o rodillo
Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa).....	Superficial – Aprox. 2 horas Repintado – Aprox. 6 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/h): 750 g/L Este producto contiene como máx. 716 g/L COV <sup>a)</sup>
Estabilidad en almacén...	5 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

<sup>a)</sup> El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

**E4-137 FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL INCOLORO**

Revisión: Enero 2016

**Modo de empleo****Preparación de superficies**

Los soportes deben estar bien adheridos, sanos y limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Efectuar una limpieza cuidadosa con chorro de agua a presión o cepillar la pintura vieja no adherida.

**Condiciones ambientales**

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.
  - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

**Características de aplicación**

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Producto listo al uso.
- Aplicación:
  - Aplicar una capa de Fijador De Fondos Universal Incoloro

**Observación:**

Esta imprimación no debe ser nunca utilizada sobre superficies sanas o no porosas (por ejemplo: pinturas en buen estado, hormigón desencofrado, etc.)

**Resina Pliolite®****SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE**

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.