

- Buena aplicación
- Buena capacidad de relleno
- Buena elasticidad y dureza

1 DESCRIPCIÓN

Masilla acuosa exterior.

2 Usos TÍPICOS

Recomendada para la reparación y relleno de fisuras, agujeros, ondulaciones y de un modo general para igualar las superficies en el exterior.

3 CERTIFICADOS/ENSAYOS

Clasificación segundo a NP EN 1062-1 – Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón: ¹⁾	
Permeabilidad al vapor de agua (Clase V ₂):	Media (0,14 m ≤ S _d < 1,4 m)
Permeabilidad al agua líquida (Clase W ₃):	Baja (W ≤ 0,1 kg/(m ² h ^{0,5}))

¹⁾ mezcla con 10% de cemento Portland

4 CARACTERÍSTICAS

Color:	Gris
Substrato:	Revoco de cemento, superficies pintadas envejecidas bien adherida
Rendimiento práctico:	1,4 Kg/m ² per mm de espesor (Variable dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Espátula inox
Tiempo de secado: (a 20 °C e 60 % de humedad relativa)	24 horas (mínimo)
Estabilidad en almacén:	1 año almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

5 MODO DE EMPLEO
5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Soportes nuevos – Deben estar secos y exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Soportes anteriormente pintados – Deben ser bien adheridos, secos y exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Soportes anteriormente calleados, pulverulentos o quebradizos - Aplicar previamente una capa de Fijador de Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

5.2 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 80 %
Temperatura del soporte:	2 a 3 °C por encima del punto de rocío No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por la exposición al sol

Alltek es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Mezclar Alltek Exterior con 10% de cemento; la incorporación del cemento puede realizarse manualmente, o con agitación mecánica, incorporándose fácilmente en el producto. El tiempo de duración de la mezcla es aproximadamente de 8 horas
Aplicación:	Aplicar con espátula, una o más capas de 3 mm de espesor. - Comenzar por rellenar las zonas a reparar dejando secar bien entre capas - Lijar entre capas y antes de aplicar la imprimación o la pintura de acabado - Esperar un mínimo de 24 horas antes de pintar Para evitar manchas debidas a diferencias de absorción del soporte, es conveniente aislar las zonas reparadas con una mano de Fijador de Fondos Universal Blanco (ref. E4-138).

6 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

Alltek es una marca registrada da CIN, S.A.

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
 CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC 504 160 583
 Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
 Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
 CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T 44576, F 11, H B-160105, I 59º
 Pinturas CIN Canarias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - acientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T 1483, F 149, H TF-15033
 Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976