

A0-110 EFECTO MAGNÉTICO

Revisión: Enero 2016

- Buena aplicabilidad
- Bajo olor
- Permite obtener un efecto magnético

Descripción

Pintura acuosa de efecto magnético.

Usos típicos

Recomendada para su aplicación en interior, sobre superficies previamente preparadas. Permite obtener una superficie donde se pueden adherir imanes.

Características

Acabado.....	Mate
Color.....	Gris
Sustrato.....	Todo tipo de soportes en interior
Rendimiento práctico.....	5 m ² /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación....	Brochao rodillo de pelo corto
Tiempo de secado (a 20°C y 60% de humedad relativa).....	Superficial – Aprox. 4 horas Repintado – Aprox. 24 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).....	Valor límite de la UE para este producto (Cat. A/a): 30 g/L Este producto contiene como máx. 1 g/L COV ^{a)}
Estabilidad en almacén...	2 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

^{a)} El valor de COV es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

A0-110 EFECTO MAGNÉTICO

Revisión: Enero 2016

Modo de empleo**Preparación de superficies**

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Paredes nuevas- Sobre paredes poco consistentes, pulverulentas o alcalinas, después de cepillar, aplicar una capa de Fondo Fijador Al Agua. Repara imperfecciones con Alltek o Masilla Plástica Blanca y retocar con Fondo Fijador Al Agua para garantizar la uniformidad de absorción de las siguientes capas.

Paredes anteriormente pintadas – cepillar para eliminar la pintura vieja mal adherida, reparar las zonas dañadas con Alltek o Masilla Plástica Blanca. Aplicar a continuación una capa de Aqua Primer. Si la superficie estuviera en buen estado, lijar suavemente y aplicar Efecto Magnético.

Soportes con manchas de humedad, nicotina o humos – eliminar el polvo y aplicar una capa de Aqua Primer

Soportes de madera y aglomerados – recomendable la aplicación de una capa de Selladora Sintética o Valtodo.

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
 - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
 - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.

Características de aplicación

- Preparación del producto:
 - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
 - Listo al uso.
- Aplicación:
 - Aplicar dos a tres capas de Efecto Magnético

1 - El aumento de espesor final potencia un mayor efecto magnético.

2- Esta pintura está disponible solamente en color gris. Para obtener un color diferente, puede ser repintado con un producto acuoso (Valacryl, Valon, etc.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.