

**A0-179 SPORT TENIS**

Revisión: Abril 2016

- Buena adherencia
- Gran resistencia al roce y al impacto
- Buena resistencia a la intemperie

**Descripción**

Pintura especial antiderrapante para pistas de tenis.

**Usos típicos**

Especialmente indicado para pintar y señalizar suelos de pistas de Tenis Quick. En superficies de cemento enlucido el resultado es menos satisfactorio, aunque con un tratamiento con ácido diluido se puede mejorar la adherencia.

**Características**

Acabado.....	Semi mate
Color.....	Verde (0516) y Rojo
Sustrato.....	Hormigón
Rendimiento práctico.....	4 - 8 m <sup>2</sup> /L y por capa (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación....	Brocha
Tiempo de secado (a 20°C y 60°C de humedad relativa).....	Superficial – Aprox. 1 hora Repintado – 3 a 4 horas
Estabilidad en almacén...	3 años almacenada en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

**A0-179 SPORT TENIS**

Revisión: Abril 2016

**Modo de empleo****Preparación de superficies**

Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

*Soportes nuevos* - Si la superficie es recién acabada y muy lisa o tiene eflorescencias, es conveniente hacer un tratamiento con ácido diluido (salfuman), a fin de asegurar la adherencia. Enjuagar bien con agua y dejar secar convenientemente, antes de pintar.

*Soportes ya anteriormente pintados* - Si la pintura vieja tiene buena adherencia, se aplicará una sola capa a viscosidad de suministro, previo lavado del sustrato. Si está en mal estado se eliminará por chorro de agua u otros medios y se corregirán defectos. A continuación proceder como si fuera superficie nueva.

**Condiciones ambientales**

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 °C
- Humedad relativa:
  - Inferior al 80 %
- Temperatura del soporte:
  - 2 a 3 °C por encima del punto de rocío.
  - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol

**Características de aplicación**

- Preparación del producto:
  - Agitar hasta homogenización completa
- Dilución del producto:
  - Diluir con un 10 - 15% de agua y exclusivamente la primera capa.
- Aplicación:
  - Aplicar dos capas de Sport Tenis

**SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE**

En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado.

Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.