



## SPORT PISCINAS

### PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LAS SUPERFICIES SUMERGIDAS

**Pintura especial para las piscinas de hormigón, disponible en tres colores: blanco, azul y azul intenso.**

Todas las piscinas, para una adecuada protección, mantenimiento e higiene, necesitan protegerse (interior y exteriormente) con una pintura resistente a la exposición continua de los rayos solares, el prolongado contacto con el agua, y las agresiones físicas y químicas originadas por el uso de productos cáusticos (utilizados en la limpieza de la piscina, como la sosa o el cloro).

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- FÓRMULA AL CLOROCAUCHO: MÁS IMPERMEABLE, MÁS RESISTENTE AL CLORO Y SECADO MÁS RÁPIDO
- NUEVO ACABADO MATE
- MÁXIMA IMPERMEABILIDAD
- PERFECTA ADHERENCIA
- COLORES SÓLIDOS
- NO RESBALADIZO
- GRAN RESISTENCIA AL CLORO Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA DE PISCINAS

# SPORT PISCINAS

## PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LAS SUPERFICIES SUMERGIDAS

### CARACTERÍSTICAS

- Fórmula al clorocaucho: más impermeable, más resistente al cloro y secado más rápido
- Nuevo acabado mate
- Máxima impermeabilidad
- Perfecta adherencia
- Colores sólidos
- No resbaladizo
- Gran resistencia al cloro y a los productos químicos para la limpieza de piscinas

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

#### Superficies nuevas:

En piscinas de hormigón, éste debe estar completamente fraguado y seco. Antes de pintar, tratar el salitre y las eflorescencias de la superficie con una solución tipo sulfaman, enjuagar a fondo y dejar secar.

#### Repintado:

Si se advierte la presencia de mohos o deposiciones calcáreas, eliminarlos con algún producto a base de fosfato trisódico o lejía de hipoclorito. Lavar bien y dejar secar.

Si la piscina tiene pintura vieja en malas condiciones, debe eliminarse por completo, limpiar la superficie y proceder como si fuera superficie nueva.

### APLICACIÓN

Se recomienda no aplicar a pleno sol o con las paredes recalentadas. No llenar la piscina hasta transcurridos 8 días desde el pintado.

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Disolver la primera mano con un 10% de disolvente para piscinas. Aplicar la segunda mano sin dilución.

#### Aplicación:

Brocha o rodillo.

#### Tiempo de secado:

**Superficial:** 1 – 2 horas.

**Repintado:** 12 horas.

(A 20°C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

10-12 m<sup>2</sup>/L por mano (según rugosidad de la superficie).

#### COV's:

Alto: 25 – 50%.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Blanco, Azul y Azul Intenso.

**Acabado:** Ligeramente satinado.

**Formatos:** 4L.

Otros productos de la gama deportiva: Sport Tenis / Frontón



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 **Valentine**

**CIN**